DICHTUNGEN UND MEHR

Dichtungen und Stanzteile
Dreh- und Frästeile
Gieß- und Formteile
Wasserstrahlgeschnittene Teile
Sonderteile
Halbzeug-Programm

UNTERNEHMENSGRUPPE

Karl Späh GmbH & Co. KG · Industriestraße 4-12 · 72516 Scheer

Technisches Datenblatt

CR/SBR 63, 65+-7 SH.A schwarz o.Einl

Werkstoff	**CR/SBR**	**Erstellt von**	
Normbezeichnung	**CR/SBR**	**Datenblatt-Nr.**	**100-1-001.00000**
		Stand	**22.07.2016**

Eigenschaften

Härte Shore A DIN ISO 7619-1	58 - 72	SHA
Farbe	schwarz	
Dichte	1,3 - 1,5	g/cm³
Temperaturbereich	-20 - +70	°C
Reißfestigkeit DIN 53504	5	MPa
Reißdehnung DIN 53504	250	%
Ölbeständigkeit	bedingt	
Benzinbeständigkeit	bedingt	
Säurebeständigkeit	bedingt	
Laugenbeständigkeit	bedingt	
Ozonbeständigkeit	bedingt	
Bemerkungen	IMDS-Daten vorhanden	
Kurzzeitige Spitzentemperatur	+ 90°C	

Bei diesem Werkstoff handelt es sich um eine preiswerte Regeneratqualität; Mischungsbedingt können größere Abweichungen der techn. Daten auftreten.

Die angegebenen Werte stützen sich auf eine begrenzte Anzahl von Prüfungen an Normprüfkörpern aus Laborfertigung.
Die an Fertigteilen ermittelten Daten können in Abhängigkeit der Teilegeometrie von obigen Werten abweichen. Normverweisungen entsprechen dem Ausgabestand des Datenblattes unseres Rohstofflieferanten.
Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Unsere Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen.

Karl Späh GmbH & Co. KG
Industriestraße 4-12
72516 Scheer

T +49 7572 602-0
F +49 7572 602-167
info@spaeh.de
www.spaeh.de

Kommanditgesellschaft
USt-IdNr. DE 146595130
GF: S. Späh, A. Späh, Dr. W. Hergeth
Amtsgericht Ulm HRA 560320

Persönlich haftende Gesellschaft
AS Besitzgesellschaft GmbH, Scheer
GF: Sandra Späh, Alfred Späh
Amtsgericht Ulm HRB 560781