

Technisches Datenblatt

Klingersil C 4300 hellgrün, bedruckt

Werkstoff	ARAMIDFASERN	Erstellt von	
Normbezeichnung	NBR-GEB.	Datenblatt-Nr.	661-2-000.50000
		Stand	05.07.2018

Eigenschaften

Farbe	hellgrün		
Dichte	1,6		g/cm ³
Temperaturbereich	300		°C
Kompressibilität	ASTM F 36 A	14	%
Rückfederung	ASTM F 36 A	50	%
Ölbeständigkeit	gut		
Benzinbeständigkeit	gut		
Säurebeständigkeit	gut		
Laugenbeständigkeit	gut		
Bemerkungen	IMDS Datenblatt vorhanden		
Durchschlagfestigkeit	24 kV/mm		
Oberflächenwiderstand	3,6 x 10 hoch 10 OHM		
Wärmeleitfähigkeit	0,4 - 0,42 W/mK		

Zulassungen:

DVGW, Germanischer Lloyd, KTW, Lebensmittelzulassung Bundesanstalt Wien, SVGW, TÜV Polen, W 270

Die angegebenen Werte stützen sich auf eine begrenzte Anzahl von Prüfungen an Normprüfkörpern aus Laborfertigung.

Die an Fertigteilen ermittelten Daten können in Abhängigkeit der Teilegeometrie von obigen Werten abweichen. Normverweisungen entsprechen dem Ausgabestand des Datenblattes unseres Rohstofflieferanten.

Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Unsere Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen.

Seite 1/ 1