

Technisches Datenblatt

PVC weich 67, 70 +-5 Sh.A, natur

Werkstoff	PVC	Erstellt von	
Normbezeichnung	PVC	Datenblatt-Nr.	163-1-000.30000
		Stand	31.03.2010

Eigenschaften

Härte Shore A	DIN ISO 7619-1	62 - 72	SHA
Farbe		natur	
Temperaturbereich		-35 - +50	°C
Ölbeständigkeit		gut	
Benzinbeständigkeit		nicht empfohlen	
Säurebeständigkeit		bedingt	
Laugenbeständigkeit		gut	
Bemerkungen		Meßdauer Härte 15 sec.	
Flächengewicht	DIN 53352	380 +- 25 g/m ²	
Zugfestigkeit	DIN 53455	längs >15 N/15 mm quer >12 N/15 mm	
Bruchdehnung	DIN 53455	>220 %	
Weiterreißfestigkeit	DIN 53353	>120 N	
Maßänderung	DIN 53377 (5 min bei 70°C)	längs <1,0 %	
Kältverhalten	DIN 53572 (-10°C)	kein Reißen, kein Brechen	

Die angegebenen Werte stützen sich auf eine begrenzte Anzahl von Prüfungen an Normprüfkörpern aus Laborfertigung.

Die an Fertigteilen ermittelten Daten können in Abhängigkeit der Teilegeometrie von obigen Werten abweichen. Normverweisungen entsprechen dem Ausgabestand des Datenblattes unseres Rohstofflieferanten.

Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Unsere Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen.

Seite 1/ 1