

# Technisches Datenblatt

## Moosgummi NK dunkelgrau

Werkstoff Normbezeichnung	Naturkautschuk NK	Erstellt von Datenblatt-Nr. Stand	95-2-002.00000 19.01.2017
------------------------------	----------------------	---	------------------------------

### Eigenschaften

Farbe	dunkelgrau		
Rohdichte	550 - 850	kg/m <sup>3</sup>	
Zellart	gemischtzellig		
Temperaturbereich	-40 - +70	°C	
Ölbeständigkeit	nicht empfohlen		
Benzinbeständigkeit	nicht empfohlen		
Säurebeständigkeit	bedingt		
Laugenbeständigkeit	bedingt		
Ozonbeständigkeit	bedingt		
Dehnung	250 - 400 %		
Druckverformungsrest DIN ISO 815 25% Verformung, 22h bei 23°C	ca. 15 %		
Zusammendrückbarkeit bei 25%-iger Verformung	150 +- 60 kPa		
Entflammbarkeit	brennbar		

Die angegebenen Werte stützen sich auf eine begrenzte Anzahl von Prüfungen an Normprüfkörpern aus Laborfertigung.

Die an Fertigteilen ermittelten Daten können in Abhängigkeit der Teilegeometrie von obigen Werten abweichen. Normverweisungen entsprechen dem Ausgabestand des Datenblattes unseres Rohstofflieferanten.

Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Unsere Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen.

Seite 1/ 1