

Technisches Datenblatt

NBR/SBR 65, 65+-7 Sh.A schwarz 1 Einl.

Werkstoff Normbezeichnung	NBR/SBR NBR/SBR	Erstellt von Datenblatt-Nr. Stand	107-1-001.50000 22.07.2016
------------------------------	--------------------	---	-------------------------------

Eigenschaften

Härte Shore A	DIN ISO 7619-1	58 - 72	SHA
Farbe		schwarz	
Dichte		1,2 - 1,45	g/cm ³
Temperaturbereich		-20 - +80	°C
Reißfestigkeit	DIN 53504	5	MPa
Reißdehnung	DIN 53504	250	%
Ölbeständigkeit		gut	
Benzinbeständigkeit		bedingt	
Säurebeständigkeit		nicht empfohlen	
Laugenbeständigkeit		nicht empfohlen	
Ozonbeständigkeit		nicht empfohlen	
Witterungsbeständigkeit		nicht empfohlen	
Bemerkungen		IMDS-Daten vorhanden 141397467	

Die ermittelten Werte beziehen sich auf das Elastomer.
Prüfergebnisse, ermittelt an Werkstoffen mit Einlage,
können nur als Informationswerte gesehen werden !!

Bei diesem Werkstoff handelt es sich um eine preiswerte
Regeneratqualität; Mischungsbedingt können größere Abweichungen
der techn. Daten auftreten.

Die angegebenen Werte stützen sich auf eine begrenzte Anzahl von Prüfungen an Normprüfkörpern aus Laborfertigung.

Die an Fertigteilen ermittelten Daten können in Abhängigkeit der Teilegeometrie von obigen Werten abweichen. Normverweisungen entsprechen dem
Ausgabestand des Datenblattes unseres Rohstofflieferanten.

Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für
den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Unsere Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen.

Seite 1/ 1