DICHTUNGEN UND MEHR

Dichtungen und Stanzteile
Dreh- und Frästeile
Gieß- und Formteile
Wasserstrahlgeschnittene Teile
Sonderteile
Halbzeug-Programm

UNTERNEHMENSGRUPPE

Karl Späh GmbH & Co. KG · Industriestraße 4-12 · 72516 Scheer

Technisches Datenblatt

Preßkork braun

		Erstellt von	
Werkstoff	**KORK**	**Datenblatt-Nr.**	**117-1-001.00000**
Normbezeichnung	**PU-GEBUNDEN**	**Stand**	**10.09.2021**

Eigenschaften

Farbe	braun	
Dichte	0,2 - 0,23	g/cm³
Temperaturbereich	-40 - +150	°C
Ölbeständigkeit	gut	
Benzinbeständigkeit	gut	
Säurebeständigkeit	gut	
Laugenbeständigkeit	gut	
Ozonbeständigkeit	gut	
Witterungsbeständigkeit	gut	
Bemerkungen	IMDS-Daten vorhanden 66133576	
	Zusammendrückung:	25 - 35 %
	Rückfederung:	75 %
	Zugfestigkeit:	0,50 N/mm²
Bemerkungen	Zusammendrückung:	25 - 35 %
	Rückfederung:	75 %
	Zugfestigkeit:	0,50 N/mm²

Die angegebenen Werte stützen sich auf eine begrenzte Anzahl von Prüfungen an Normprüfkörpern aus Laborfertigung.
Die an Fertigteilen ermittelten Daten können in Abhängigkeit der Teilegeometrie von obigen Werten abweichen. Normverweisungen entsprechen dem Ausgabestand des Datenblattes unseres Rohstofflieferanten.
Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Unsere Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen.

Karl Späh GmbH & Co. KG
Industriestraße 4-12
72516 Scheer

T +49 7572 602-0
F +49 7572 602-167
info@spaeh.de
www.spaeh.de

Kommanditgesellschaft
USt-IdNr. DE 146595130

Amtsgericht Ulm HRA 560320

Persönlich haftende Gesellschaft
AS Besitzgesellschaft GmbH, Scheer
GF: S. Späh, A. Späh, Dr. W. Hergeth
Amtsgericht Ulm HRB 560781